

Datablad

HØRNING Gummikork 2 mm

Lyddæmpende underlag 19 dB



HØRNING Gummikork 2 mm kan anvendes som trinlydsunderlag til trægulve lagt fuldklæbet til fast underlag.

Et fleksibel underlag med trinlyddæmpende effekt, der øger komforten og giver den akustiske effekt.

Til indendørs brug.

HØRNING Gummikork 2 mm – Datablad

Produktbeskrivelse:

HØRNING Gummikork 2 mm er klæbbar og elastisk underlag baseret på kork-skumgranulater.

HØRNING Gummikork 2 mm er nemt at lægge, skære til samt lime. Underlaget har en trinitysdæmpende evne op til 19 dB.

Kan anvendes på undergulve af beton eller pladeopbygning, så som spån- eller krydsfinerplader.

HØRNING Gummikork 2 mm er velegnet til gulvvarme.

Produktet indeholder polyurethan, som er en blanding imellem granulat og PUR-skum. Kontakt Hørning Parket for yderligere tekniske spørgsmål.

Tekniske data:

Bredde: 1m

længde: 25m

Tykkelse: 2mm

Lyd [dB]: 19 (iht. EN ISO 16 251-1)

Termisk modstand [m^2K/W]: 0,03 (iht. DIN 52 612)

Varmeledningsevne [W/m^2K]: 33,3

Vægt pr. rulle [kg/m^2]: 1,2

Holdbarhed: min. 24 måneder tørt og frostfrit

Farve: Gråbrun

Emballage: 25m² pr. rulle (30kg)

Arbejdstemperatur på gulvet: 18°C

Brandklasse: Efl-s1 (iht. DIN EN 13 501-1)

Gulvvarme: Ja

Korkunderlaget indeholder: Polyurethan og granulat

Emicode: EC1 PLUS.

Arbejdsbeskrivelse:

Forberedelse:

Underlaget skal være fast, jævnt, bærende, tørt, uden revner og rent for optimal vedhæftning.

Kontroller altid underlaget for fejl og mangler. Tjek i henholdt til gældende standarder samt datablade. I tilfælde af fejl og mangler kontakt Hørning Parket inden videre montage.

Undergulvet skal slibes og støvsuges grundigt. Hørning Gummikork kan limes til betondæk med en restfugt under 65% og uden fugtspærre. Hvor resporefugten er mellem 65 og 85% og på terrændæk skal betonen være udført med en fugtspærre, fx en egnet fugtbremsende primer. Fugtspærren skal være helt tør inden limen påføres. Følg databladets anvisning. Hørning Parket anbefaler HØRNING Fugtspærre.

Undergulvet skal være plan. Anvend et 2 meter retholt og kontroller arealet grundigt. Hvis der er ujævnheder at finde på mere +/-2 mm skal dette udbedres.

Ved montage af korkunderlaget skal følgende konditioner overholdes: rumtemperatur 18-24°C, gulvtemperatur over 18°C og luftfugt mellem 30-65% RF. Vær opmærksom på, at limes tørretid påvirkes af temperatur og luftfugtighed.

Hvis undergulvet har en høj restfugt% (RF), er det vigtigt at kontrollere og anvende fugtspærre inden montage.

Anvendelsesforhold:

HØRNING Gummikork 2 mm skal akklimatiseres min. 24 timer i samme rum, hvor den skal monteres. Rumtemperaturen skal være 18-24°C.

Ved lægning af trægulve lægges korkunderlaget på tværs af trægulvets lægningsretning.

Korkunderlaget skæres til med en afstand til alle afgrænsninger på 3 mm.

Korkunderlaget skal tromles straks efter lægningen inden limen er hærdet for at opnå den korrekte vedhæftning.

Limning af underlaget:

Bemærk ved brug under fuldklæbet trægulve anvendes samme lim under og over korkunderlaget.

Hørning Parket anbefaler HØRNING MS Flexlim III Eco.

Ved påføring af lim under korkunderlaget skal der anvendes 0,6 liter lim per m² svarende til HØRNING limklinge nr. 4 tilsvarende en B7 klinge.

Trægulvet må tidligst monteres 24-48 timer efter limning af underlaget.

Limning af trægulv:

Se montagevejledning på det specifikke HØRNING trægulv.

Miljø:

EMICODE EC1 PLUS