



HØRNING Fugtspærre Eco

Datablad

HØRNING Fugtspærre Eco kan anvendes mod restbyggefugt i nystøbte betongulve.

HØRNING Fugtspærre Eco modstår max. 95% restbyggefugt i betongulve og 85% ved gulvvarme.

Produktfordele:

- Minimerer risiko for opfugtning af trægulv nedefra
- Minimerer risiko for fugtpåvirkning som følge af manglende lim
- Sikrer produktoverensstemmelse med HØRNING MS Flexlim III Eco

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



HØRNING Fugtspærre Eco

Datablad

Produktbeskrivelse

HØRNING Fugtspærre Eco kan anvendes mod restbyggefugt i nystøbte betongulve.

HØRNING Fugtspærre Eco modstår max. 95% restbyggefugt i betongulve og 85% ved gulvvarme.

Tekniske data

Type:	1-komponent SMP
Konsistens:	Tyndtflydende transparent væske
Vægtfylde:	Ca. 1,13 kg/ltr
Forbrug:	Ca. 250g pr. m ² på beton, ved to lags påføring
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage Opbevares tørt og køligt, men frostfrit
Farve:	Klar
Emballage:	5,5 kg dunk
Emicode:	EC1 PLUS

Arbejdsbeskrivelse

Forberedelse

For bedst udnyttelse af HØRNING Fugtspærre Eco skal undergulvet være fast, rent samt støvfrit og fri for fedtstoffer. Hvis cementhud/slam forekommer, skal dette slibes væk. Slam kan ses som en hvid overflade.

Før påføring af HØRNING Fugtspærre Eco skal alt støv støvsuges væk. Gulvet skal være plant, hvilket opnås ved en eventuel slibning. Med en ru overflade kræver det flere lag af HØRNING Fugtspærre Eco for at opnå den optimale effekt. Ligeledes må der ikke være revner eller dilatationsfuger, ellers kan der være en risiko for, at tykkelsen på laget bliver for stor. Luk derfor alle revner inden påføring af HØRNING Fugtspærre Eco.

Kontakt venligst Hørning ved tekniske spørgsmål vedrørende HØRNING Fugtspærre ECO.

Arbejdsforhold:

Undergulvstemperatur:	min. 15°C – max. 25°C
Rumtemperatur:	min. 15°C – max. 25°C
Luftfugtighed:	min. 30% RF – max. 80% RF

Underlagets gulvtemperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet.

Brugstid

20–30 minutter ved 50% relativ luftfugtighed og 20°C.

Genbehandlingstid

Næste lag påføres max. 24 timer efter første lag, ellers skal der imellemtiden slibes og støvsuges. Anden behandling kan påføres efter 6 timer ved 20°C.

Limning

HØRNING Fugtspærre Eco skal min. tørre 6 timer ved 20°C før gulvlimning må begyndes. Fugtspærren skal være tør og ikke klæbrig.

Påføring

OBS: Ved påføring af HØRNING Fugtspærre Eco er det vigtigt, at dunken rystes grundigt før brug.

Anvend en korthåret rulle eller en pensel i en mængde af 150 g/m² i 1. lag. 100 g/m² i 2. lag. Hele overfladen skal være let fugtig efter 2. lag. Ved eventuelt umættede områder, skal der påføres endnu et lag. Limning må tidligst ske 6 timer efter sidste lag HØRNING Fugtspærre Eco.

Efter 1. lag er tørt, eller efter max. 24 timer, skal der påføres endnu et lag i en mængde af 100 g/m². 2. lag skal påføres vinkelret på 1. lag. Ved spartling skal gulvet afsandes vådt i vådt med ovntørret kvartssand 1 kg pr. m². Dette skal ske ved påføring af 2. lag. Kvantssandet strøs i den våde fugtspærre.

Når HØRNING Fugtspærre Eco er tør, skal den overskydende sand fejes eller støvsuges væk. Kvantssandet sikrer at den efterfølgende spartling får tilstrækkelig vedhæftning til HØRNING Fugtspærre Eco. Vær opmærksom på konstruktionens samlede styrkekrav, hvoraf tykkelsen på spartellaget skal defineres efter. Her henvises der til TRÆ79.

HØRNING Fugtspærre anvendes med HØRNING MS Flexlim III Eco. Her kan limen påføres direkte oven på HØRNING Fugtspærre Eco.

HØRNING Fugtspærre Eco kan anvendes som fugtspærre til betongulve, forbrug ca. 250 g/m². Ved kun påføring af 1 lag kan dette anvendes som primer, men ikke som fugtspærrende.

Rengøring

Vask hænderne med vand og sæbe efter brug af HØRNING Fugtspærre Eco.

Sikkerhed

Se særskilt sikkerhedsblad.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til Hørning Parket A/S.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

Miljø



For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Emicode EC1 Plus certificeret.